

# HP SPORT LINEMARKING

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN GENERAL

HP Sport Linemarking es un producto con base de agua de dos componentes para pintar las líneas de las pistas y otras zonas como en gimnasios y pabellones deportivos.

Este producto está recomendado para suelos cubiertos con Junckers HP800 Sport y otros suelos barnizados preacabados de Junckers.

HP Sport Linemarking debe ser mezclado con el endurecedor antes de su uso.

HP Sport Linemarking ha recibido la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Un producto con esta certificación ha sido sometido a exhaustivas pruebas de emisión de volátiles y olores. Esto garantiza que el producto no contiene sustancias químicas que afecten negativamente a la calidad del aire de la habitación.

Para uso profesional.

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Pintura de dos componentes con base de agua.

**Tamaño del envase:**

2,3 litros incl. endurecedor (2+0,3) en los colores RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green y RAL 9005 Black.

4,6 litros incl. endurecedor (4+0,6) en Nordic, que es un color blanco transparente.

Tenga en cuenta que los códigos RAL indicados son meramente orientativos.

**Mezcla de colores:** Estos colores pueden mezclarse para obtener otros. Para evitar las diferencias en los colores, se recomienda usar colores con el mismo número de lote. Cuando haya que obtener otras tonalidades, mezcle la cantidad de pintura necesaria para toda la superficie antes de empezar.

### DATOS TÉCNICOS

**Rendimiento:** 6-8 m<sup>2</sup>/litro.

Marcaje de líneas: 120 m de 5 cm con aprox. 1 litro.

Balonmano: Aprox. 2 litros.

Baloncesto: Líneas: Aprox. 2 litros. Perímetro coloreado: Aprox. 26 litros.

**Mezcla:** 10 partes de pintura por 1½ parte de endurecedor.

**Antes de usar:**

Agite o remueva vigorosamente la parte de pintura antes de mezclar hasta que desaparezca cualquier producto asentado.  
Añada el endurecedor y vuelva a agitar enérgicamente, mínimo 45 segundos.  
Después de mezclar deje que repose 10 minutos antes de usarlo.  
Vuelva a agitar la pintura antes de su uso, mínimo 45 segundos.

**Duración:** La mezcla debe utilizarse en 2 horas. Evite reutilizar el material pasado este tiempo.

**Herramientas de aplicación:** Brocha o rodillo de pelo corto. No pintar echando directamente la pintura sobre el suelo.

**Temperatura de superficie:** 15-25 °C.

**Dilución:** No recomendado.

**Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:**

Antes de aplicar Junckers HP800 Sport: 16 horas.  
Curado completo después de 72 horas.

**HR:** Los productos a base de agua pueden tener un cierto efecto aglutinante, por lo que sólo son recomendados para uso en espacios con una humedad estable. Esto es que la diferencia entre la máxima humedad relativa y la mínima no exceda de un 30 % en un año.

**Limpieza de las herramientas:** Jabón y agua inmediatamente después de usar.

**Almacenamiento:** Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

---

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

**Preparar zonas deportivas, suelos lijados o sin tratar:**

1 capa de WB Primer (aprox. 10 m<sup>2</sup>/l) o SB Primer (aprox. 10 m<sup>2</sup>/l)  
+ 1 capa de HP800 Sport (aprox. 10 m<sup>2</sup>/l).

**Preparar zonas deportivas, suelos de madera terminados:**

Limpiar toda la superficie con Neutralizer  
+ lijado suave.

**Preparar zona marcaje y aplicación de HP Sport Linemarking:**

Dibujar todas las líneas y las zonas que hay que pintar con cinta adhesiva  
+ sellado de los bordes de la cinta con HP800 Sport  
+ aplicar HP Sport Linemarking a las líneas y las zonas a pintar, 6-8 m<sup>2</sup>/l  
+ cuando esté seco, aplicar 1 capa de HP800 Sport en todo el área para proteger el color, aprox. 10 m<sup>2</sup>/l.

---

## DIRECCIONES DE USO

**Preparar zonas deportivas, suelos lijados o sin tratar:**

Asegúrese de que el suelo está completamente limpio, seco y libre de polvo, cera, grasa, restos de jabón, etc. Lije la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades. Aspire el polvo de lijado.

- Aplique Junckers WB Primer o Junckers SB Primer. Deje que seque.
- Lije con una lija de grano de 150-180, en sentido longitudinal a las vetas de la madera.
- Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.
- Aplique una capa de Junckers HP800 Sport.
- Deje que seque 24 horas y siga las instrucciones del apartado "Preparar zona de marcaje y aplicación del HP Sport Linemarking".

**Preparación, suelos previamente tratados:**

Pruebe la adherencia del barniz en dos puntos diferentes, 2 manos con 4 horas de intervalo. Pasadas 24 horas, compruebe la adhesión raspando con el canto de una moneda. Si la adherencia es buena y la superficie es aceptable, el suelo puede ser pintado. Si no resulta satisfactoria, el suelo debe ser lijado.

- Limpie con Junckers Neutralizer. Lije cuidadosamente usando una lija de grano de 150-180.
- Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo.
- Proceda como se describe en el siguiente punto "Preparar zona de marcaje y aplicación de HP Sport Linemarking".

**Preparar zona de marcaje y aplicación de HP Sport Linemarking:**

Marque la pista y sus límites con cinta adhesiva de adhesión moderada; recomendamos la cinta TESA 4334.

- Los bordes de la cinta tienen que estar perfectamente pegados al suelo.
- Selle los bordes de la cinta con Junckers HP800 Sport para evitar que HP Sport Linemarking se cuele por debajo.
- Dejar secar mínimo 1 hora.
- A continuación, aplique una capa de HP Sport Linemarking de forma uniforme en las áreas de marcaje.
- Deje secar durante un mínimo de 16 horas antes de retirar la cinta adhesiva.
- Después de quitar la cinta y cuando la pintura esté seca, se deberá aplicar una capa de Junckers HP800 Sport adicional a toda el área para proteger las líneas del desgaste y obtener una uniformidad en cuanto a la fricción de superficie.

---

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

---

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Productos:**

- F 5.3 - Junckers WB Primer
- F 6.4 - Junckers SB Primer
- F 8.2 - Junckers HP800 Sport
- F 10.3 - Junckers Neutralizer